

AC-白膠系列

AC-330A
AC-330A-1
AC-335A

AD-EVA系列

AD-3000B
AD-5100D
AD-5500
AD-5900
AD-6100
AD-6500L

制品編號 ITEM NO	主要成分 MAIN COMPONENT	粘度 CPS	酸鹼度 PH值	最低 造膜 溫度
AC-330	醋酸乙烯樹脂 Vinyl Acetate Resin	40000 ± 5000	3 - 5	6
AC-335A	醋酸乙烯樹脂 Vinyl Acetate Resin	30000 ± 5000	5 - 7	17
AC-330A-1				

制品編號 ITEM NO	主要成分 MAIN COMPONENT	粘度 CPS	酸鹼度 PH值	最低 造膜 溫度
AD-6100	乙烯-醋酸乙烯樹脂 Ethylene Vinyl Acetate Copolymer	80000 ± 10000	3 - 5	0
AD-3000B				
AD-5100D	乙烯-醋酸乙烯共聚 合樹脂	3000 - 5000	4.5 - 6.5	0

AD-5500	乙烯—醋酸乙烯共聚合 樹脂	20000±1000		0
AD-5900	乙烯—醋酸乙烯共聚合 樹脂	50,000 ± 5,000	3 - 5	0
AD-6500L				

外觀 FORM	固型份 SOL ID CONTENT
白色乳液 White Emulsion	30±2%
白色乳液 White Emulsion	35±2%

外觀 FORM	固型份 SOL ID CONTENT
白色乳液 White Emulsion	53±1%
白色乳膠	55 ± 1%

白色乳膠	51±1%
白色乳膠或 微黃	50±1%

用途 MAIN USES
木器及一般布類粘合用 For General Purpose, Wooden Furniture and Cloth Sizing
布類一般粘合膠料 For General Purpose and Cloth Sizing

用途 MAIN USES
PVC皮及 尼龍布之膠料 Binder for Lamination of PVC Sheet and Nylon Cloth

PVC皮及尼龍布之膠料，各種布類之貼合。

PVC皮及尼龍布之膠料，各種布類之貼合。
各種木板與PVC皮、木板與木板、密集板與PVC皮之貼合。

特性

SPECIAL FEATURES

安定特性接著力佳

Excellent Stability and Bonding
Strength

與天然橡膠或尿素樹脂糊合性良好

Good Compatible with Natural Rubber
or Urea Resin

特性

SPECIAL FEATURES

PVC皮及尼龍布各種接著力強

Excellent Bonding Strength with PVC
Sheet and Nylon Cloth

PVC皮與尼龍布各種布類接著力強，柔軟
性及延展性良好。

PVC皮與尼龍布各種布類接著力強，柔軟性及延展性良好。

接著力強，操作方便。